

# Specijalna podloga UNITOP M 85



- > za područje renovacija
- > niska visina ugradnje
- > jednostavno za uklanjanje

## Opis proizvoda

Fleksibilna specijalna staklena podloga koja se slobodno postavlja na podlogu kao stabilizirajući, izolacijski i paronepropusni međusloj za lijepljenje tekstilnih obloga, tekstilnih obloga sa sintetičkom sekundarnom te PU pjenastom poledinom, PVC i CV obloga s glatkom, utisnutom ili lateksiranom stražnjom stranom u zatvorenom prostoru. Potkonstrukcija se konstruktivno razlikuje od podloge.

Može se koristiti kao fleksibilna razdvajajuća podloga za stabilizaciju i paronepropusno odvajanje raznih završnih obloga, posebno na unutarnjim površinama koje nisu prikladne za polaganje. Prikladno za upijajuće i ne upijajuće površine kao npr. terazzo, prirodni kamen i keramika, stari i novi linoleum, PVC, CV i parket, kao i za podne premaze te stare podne površine.

Na podlogama koje nisu prikladne za polaganje, kao što su novi cementni estri si s povećanom zaostalom vlagom do < 5%, monolitne betonske ploče sa zaostalom vlagom do < 7%, međutim, važno je osigurati da su podovi projektirani bez podnog grijanja, da nema prodora vlage iz tla, te da postoji odgovarajuće stražnje ventiliranje putem specijalnih prikladnih rubnih letvica. Na unutarnjim podovima onečišćenim uljem ili sredstvima za odvajanje.

### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
50 M2 / ROL	-	12 ROL

### Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži neograničeno dugo.

## Obrada

### Obrada

Podloga mora biti prethodno obrađena u skladu s odgovarajućim standardima, ako je potrebno temeljnim premazima i izravnavanjem. Preporuča se provesti priprema podloge s Murexin proizvodima. Sve površine moraju se prethodno obrusiti, usisati i očistiti.

Unitop M 85 je slobodno položena na tlo. Podloga se postavlja paralelno jedna s drugom, ali odmaknuta od smjera kasnijeg smjera pokrivanja. Održavajte udaljenost od najmanje 3 mm do svih komponenti koje se uzdižu (ovo se također odnosi i na oblogu). Prilikom polaganja nije potrebno

## Polaganje parketa i podnih obloga

ograničenje površine. Osigurajte dovoljnu aklimatizaciju podloge i obloga koje treba postaviti. Preporučena temperatura obrade najmanje 15°C za tlo i 18°C temperatura zraka, 65% rel. vlažnost. Ovisno o stanju razdjelnog sloja u području šava, izvesti šavove s dvostrukim rezom. U slučaju starih podnih obloga koje treba zadržati, stavite papirnatu traku ispod svakog šava razdjelnog sloja. Maksimalno točkasto opterećenje ne smije prelaziti 3 N/mm<sup>2</sup>, kotačići stolica moraju biti u skladu s DIN EN 12529, ne smiju se koristiti paletni viličari, viličari ili ručni viličari. Ovisno o lokalnim uvjetima osvjetljenja, spojevi stabilizacijske podloge mogu se neznatno isticati, posebno kod tankih podnih obloga. U slučaju drvenih podloga, mora se osigurati odgovarajuća ventilacija kroz rubne letvice. Nije prikladno za obloge koje nisu dimenzionalno stabilne, posebno za tekstilne obloge od prirodnih vlakana.

### Tehnički podaci

Boja	siva
Potrošnja	Dimenzije: 2 m x 25 m
Istezanje do loma	8 % (DIN 53504)
Vodotijesnost	1,2x10 <sup>2</sup> (propusnost vodene pare)
Klasa požara	E, normalno zapaljivo (sukladno UNI 8457 UNI 9174)
Debljina materijala	cca. 1,5 mm
Promjena dimenzija nakon izlaganja toplini	% 0,02
Uvijanje nakon izlaganja toplini	0
Toplinska provodljivost (DIN 52612)	0,16 W/mK
Otpor prijenosa topline (DIN 52612)	0,009 m <sup>2</sup> K/W
Zvučna izolacija	dB 8

### Podloga

#### Prikladne podloge

Prikladno za sve površine koje su spremne i pogodne za polaganje u skladu s europskim i nacionalnim normama, kao i na starim oblogama od pločica i prirodnog kamena, čvrsto prijanjajućim betonskim kamenim oblogama, lijevanom asfaltu, suho-montažnom estrihu, iverici, metalu, staklu itd., na starim podlogama s čvrsto prijanjajućim slojevima ljepila i slojeva izravnavajućih masa, kao i na uobičajenim cementnim i kalcijev-sulfatnim estrisima.

Podloga mora biti suha, bez smrzavanja, čvrsta, stabilna, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za razdvajanje i rastresitih dijelova te u skladu s važećim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima i "opće priznatim pravilima struke".

### Napomene o proizvodu i obradi

#### Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.

62010, Specijalna podloga UNITOP M 85, vrijedi od: 21.02.2025, LGO, Stranica 2

## Polaganje parketa i podnih obloga

- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

### Napomene o okolišu:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

### Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove sačuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

## Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).