


Ljepilo za mokro i suho lijepljenje D 391



- > dobre početne adhezije
- > brzog razvoja čvrstoće
- > visoke krajnje čvrstoće



Opis proizvoda

Visoko-kvalitetno disperzijsko ljepilo, male emisije, bez otapala i slabog mirisa, za mokro (wet bed) i suho (pressure sensitive) lijepljenje.

Samo za unutarnje prostore, za lijepljenje homogenih, PVC, podnih i zidnih obloga u pločicama i trakama, kao i za tekstilne podne obloge s glatkom pjenom od lateksa i lateks utisnutom poledinom, lateksiranom ili poledinom od PU pjene. Prikladno za podno grijanje i opterećenje od kotačića stolica.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
20 KG / KE	-	24 KE
12 KG / KE	-	36 KE
6 KG / KE	-	85 KE
1 KG / KE	-	320 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica A 1, A 2, B 1

Obrada

Ljepilo se nanosi na cijelu površinu podloge prikladnom nazubljenom lopaticom. Veličina ozubljenja i vrijeme odzračivanja ovisi o vrsti obloge i poledini obloge. PVC obloge s grubom ili utisnutom poledinom moraju se položiti u blago vlažni sloj ljepila, tako da se osigura vlaženje stražnje strane podne obloge cijelom površinom. Kod suhog (pressure sensitive) lijepljenja, vrijeme postavljanja obloge se postiže kada ljepilo počinje da bude vidljivo transparentan. Freziranje i zavarivanje šavova može se obaviti najranije nakon 24 sata, nakon čega ih je potrebno ponovno dobro utrljati.

Polaganje parketa i podnih obloga

Opterećenje od stolca na kotačima najranije nakon 72 sata.

Tehnički podaci

Potrošnja	cca. 300 - 450 g/m ² ovisno o podlozi i poledini obloge
Vrijeme prozračivanja	cca. 10 - 40 min
Vrijeme polaganja	cca. 40 - 50 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 sata
Specifična težina	1,30 g/cm ³

Podloga

Prikladne podloge

Upijajuće, izravnane površine.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova te u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Podlogu je potrebno prethodno obraditi pred premazima i masama za izravnavanje sukladno trenutno važećim standardima. Preporučuje se korištenje Murexin proizvoda. Obloga koja se ugrađuje mora se dovesti na temperaturu podloge (Idealno: +16°C do +22°C).

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Moraju se strogo pridržavati količine vode koju treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove sačuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.