

Ljepilo za design podne obloge D 495



- > univerzalno primjenjiv
- > kratkog odzračivanja
- > visoke početne adhezije
- > čvrsti ljepljivi spojevi i velika dimenzijska otpornost
- > ojačano vlaknima



Opis proizvoda

Disperzijsko Ljepilo za mokro lijepljenje ojačano vlaknima, vrlo niskih emisija, bez otapala, visoke početne adhezije i tvrdog žlijeba lijepila za povećane zahtjeve za dimenzijskom stabilnošću. Minimalizira zaostalo ponašanje na otiske.

Samo za unutarnje prostore za lijepljenje PVC, design podnih obloga- LVT-a i PVC-CV obloga u trakama i pločicama, gumenih obloga u trakama i roli do 3,2 mm (iznad 3,2 mm na upit) kao i poliolefinskih podnih obloga. Pogodno za podna grijanja i opterećenja od kotačića stolica. Na odgovarajućoj masi za izravnavanje također pogodno za komercijalne površine s povremenim korištenjem ručnog viličara. S profesionalnim (mokrim lijepljenjem) polaganjem, pogodan i za prostore izložene sunčevoj svjetlosti kroz prednje strane prozora.

U slučaju predvidljivih ekstremnih klimatskih promjena, kontinuiranog mehaničkog opterećenja od ručnog viličara ili viličara npr. u skladištima i / ili jakoj izloženosti vlazi odozdo, potrebno je koristiti MS Ljepilo MS-K 499 ili PUR Ljepilo 2K PU 330.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
14 KG / KE	-	36 KE
6 KG / KE	-	85 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica A1, A2, B1

Obrada

Ljepilo se nanosi na cijelu površinu podloge odgovarajućom nazubljenom lopaticom. Nazubljenost lopatice ovisi o vrsti obloge i stražnjoj strani obloge. PVC dizajn obloge i PVC-CV obloge kao i

Polaganje parketa i podnih obloga

gumene obloge moraju se položiti u svježu posteljicu ljepila, tako da se osigura potpuno kvašenje poledine obloge (ozubljenje A2). Gumene obloge potrebno je postavljati na temperaturu uporabe. Položiti oblogu i utrljati po cijeloj površini, te zatim ponovno utrljati nakon 50 - 60 minuta. Freziranje i zavarivanje šavova može se obaviti najranije nakon 24 sata, nakon čega se moraju dobro izglaćati. Opterećenje od stolca na kotačićima može nastupiti nakon 72 sata.

Tehnički podaci

Kemijska osnova	Polimerna disperzija umjetnih smola
Boja	svijetlo bež
Potrošnja	cca. 250 - 350 g/m ² ovisno o podlozi i poledini obloge
Vrijeme prozračivanja	max. 10 min
Vrijeme polaganja	cca. 15 - 20 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 sata
Certifikati/izvješća o ispitivanju/postignuta klasa	GEV-EMICODE: EC1 ^{Plus}
Specifična težina	1,32 g/cm ³
Sastav	Polimerne disperzije, modificirane smole, sredstva za konzerviranje, mineralna punila, aditivi i voda.

Podloga

Prikladne podloge

Upijajuće, izravnane podloge.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova te u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Ako je potrebno, podlogu je potrebno prethodno obraditi s predpremazima i masama za izravnavanje, sukladno odgovarajućim nacionalnim i europskim standardima. Ovisno o podlozi, minimalna debljina izravnane sloja kod lijepljenja PVC dizajn i gumenih podnih obloga je 2 - 3 mm. Priprema podloge se preporučuje provesti u sustavu s Murexin proizvodima. Obloga koja se ugrađuje mora se dovesti na temperaturu površine podloge.

Napomene o proizvodnji i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstva proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.
- Samo prazne posude su za recikliranje. Materijalni ostaci nakon što se osuše mogu se odlagati u obliku kućnog otpada.
- Proizvod sadrži: 2-metil-2H-izotiazol-3-on i 1,2-benzisotiazol- (2H) -on.

Napomene o okolini:

63021, Ljepilo za design podne obloge D 495, vrijedi od: 15.05.2024, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od direktne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Tijekom prerade ovog proizvoda treba izbjegavati jesti, piti i pušiti.
- Ne smije dospjeti u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo.

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.
- Nosite sigurnosne naočale.
- Ako ljepilo ili instalacijski materijal dođu u dodir s vašim očima, odmah ga isperite s puno vode i posavjetujte se s oftalmologom.
- Zaštitite ruke voodootpornim, čvrstim rukavicama.
- Nosite duge hlače.
- Izbjegavajte dulji kontakt kože s ljepilom ili instalacijskim materijalom. Pogođeni dijelovi kože odmah treba temeljito očistiti vodom.
- Što duže svježeg ljepila ili materijala za polaganje ostane na vašoj koži, veći je rizik od ozbiljnog oštećenja kože.
- Djecu držite podalje od svježeg ljepila ili materijala za polaganje.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su. Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.