

Specijalno disperzijsko Ljepilo LF 300



- > visokog efekta lijepljenja
- > lijepljenje obloge na oblogu
- > lijepljenje na podnim premazima
- > elastični spoj Ljepila



Opis proizvoda

Visoko kvalitetno disperzijsko Ljepilo, bez otapala i slabog mirisa. Brze sposobnosti lijepljenja i dugotrajnim svojstvima ljepljivosti.

Samo za unutarnje prostore za lijepljenje elastičnih i tekstilnih podnih obloga, kao što su PVC i CV obloge u trakama i pločicama, PVC pjenaste obloge i flex pločica, kao i tekstilnih obloga s lateks, PVC i PU pjenastom stražnjom podlogom. Specijalno pogodno za lijepljenje elastičnih podnih obloga na ne upijajućim površinama. Pogodno za podna grijanja i opterećenja od kotačića stolica.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
12 KG / KE	-	36 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica A1, A2, B1

Obrada

Ljepilo se mora nanijeti na cijelu površinu podloge prikladnom nazubljenom lopaticom. Ozubljenje lopatice ovisi o vrsti obloge i stražnjoj strani obloge. Ostaviti Ljepilo da se prozrači ovisno o nanesej količini, sposobnosti upijanja podloge i klimi u prostoriji, a zatim postaviti oblogu i dobro utrljati. Nakon kratkog vremena ponovno utrljati spojeve i završetke. Položena obloga mora ležati ravno i bez napetosti.

Upotreba za mokro lijepljenje (wet bet): na dobro upijajućoj podlozi podnu oblogu u pločicama postaviti odmah u svježije Ljepilo, podnu oblogu u roli nakon prozračivanja Ljepila od 10 do 20 minuta.

Upotreba za suho lijepljenje (pressure sensitive): na slabo upojnoj i ne upijajućoj podlozi, prozračivati naneseo Ljepilo 30 do 40 minuta ovisno o klimatski uvjetima ili dok Ljepilo ne postane

Polaganje parketa i podnih obloga

transparentno.

Frezanje i zavarivanje šavova može započeti najranije nakon 24 sata, nakon čega se moraju ponovno dobro izglacati. Opterećenje od stolca na kotačićima najranije nakon 72 sata.

Tehnički podaci

Potrošnja	cca. 200 - 400 g/m ² ovisno o podlozi i poledini obloge
Vrijeme prozračivanja	cca. 10 - 40 min
Vrijeme polaganja	cca. 1 - 2 sata
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 sata
Specifična težina	1,25 g/cm ³

Podloga

Prikladne podloge

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova, te u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Ako je potrebno, pripremite podlogu temeljnim premazom i masama za izravnavanje u skladu s važećim nacionalnim i europskim standardima. Preporuča se provesti pripremu podloge u sustavu s Murexin proizvodima. Obloga koja se postavlja mora biti prilagođena površinskoj temperaturi podloge.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

Napomene o okolišu:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalni proizvod odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.