

Ljepilo za podne obloge Quatro Floor D 444



- > brze mogućnosti postavljanja obloge
- > visoke rane i krajnje čvrstoće
- > univerzalno primjenjiv
- > smanjuje troškove skladištenja zbog svestrane upotrebe



Opis proizvoda

Visoko kvalitetno, iznimno snažno multifunkcionalno ljepilo za elastične i tekstilne podne obloge, vrlo niskih emisija. Za homogene i heterogene PVC obloge u trakama, PVC dizajn obloge u daskama i pločicama, linoleum, gumene obloge do 4 mm debljine, tekstilne obloge svih uobičajenih vrsta poledina, kao i lagane obloge od iglanog filca. Također pogodno za kontaktno lijepljenje. Pogodno za podno grijanje i opterećenja od kotačića stolica. Minimalizira skupljanje i zaostala udubljenja na podnoj oblozi, tvrdih rebara ljepila s visokom otpornošću na toplinu, brze mogućnosti postavljanja obloge.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
14 KG / KE	-	33 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Obrada

Ljepilo ravnomjerno nanesite na pripremljenu podlogu pomoću odgovarajuće nazubljene lopatice. Ozubljenje lopatice mora se odabrati tako da podloga obloge bude dovoljno nakvašena ljepilom. Unutar cca. 15 minuta, obloga se mora utrljati ili izvaljati valjkom. Nakon otprilike 30 - 40 minuta, još jednom izvaljati. Ako je potrebno, uzdignute rubove obloge opteretiti težinom.

Tehnički podaci

Kemijska osnova
Gustoća

Polimerna disperzija, voda, kalcijev karbonat, aditivi
1,25 kg/l

Polaganje parketa i podnih obloga

Potrošnja	PVC, dizajn podne obloge, CV, gumene podne obloge u trakama i pločicama: ozubljenje A2 cca. 280 - 330 g/m ² , Linoleum, pluto: ozubljenje B1, B2 cca. 330- 370 g/m ² , Iglani filc, tkani proizvodi, tepih sa sekundarnom podlogom: ozubljenje B2 cca. 330-370 g/m ² .
Vrijeme prozračivanja	max. 20 min
Vrijeme polaganja	0 - 20 min
Krajnja čvrstoća	72 sata
Temperatura obrade	+16°C do +22°C

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EC1 Plus

Podloga

Prikladne podloge

Uobičajene građevinske upijajuće površine.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova, te u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

Napomene o okolišu:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od direktne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove sačuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Polaganje parketa i podnih obloga

Čuvati izvan dohvata djece. Tijekom obrade i sušenja osigurajte temeljitu ventilaciju. Tijekom obrade proizvoda treba izbjegavati jesti, piti i pušiti. Ne dopustiti da uđe u odvođe, vodotokove ili tlo. Nosite zaštitne rukavice. U slučaju dodira s očima ili kožom, odmah isprati s puno vode. Alat odmah nakon upotrebe očistite sapunom i vodom. Reciklirajte samo prazne spremnike. Ostaci materijala mogu se osušiti i odložiti kao kućni otpad. Nosite zaštitne rukavice. Proizvod sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, mješavinu 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H izotiazol-3-ona (3:1). Može izazvati alergijske reakcije. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. Poseban proizvod za korištenje od strane iskusnih stručnjaka. Pažljivo slijedite upute u tehničkom listu. Držati dalje od djece! Ne skladištiti s hranom. Ovo pakiranje je izuzeto od VVO. Prazne posude moraju se vratiti u sustav prikupljanja i recikliranja.

Sastav:

Veživa (komponente za vezivanje), mineralna punila (punila za pigmente), ljepljive smole, voda (otapala/voda), sredstva za vlaženje/tenzidi (aditivi), reološki aditivi (aditivi), Bronopol (aditivi), CIT/MIT/BIT (aditivi)

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.