

Kontaktno ljepilo Rexopren KK 346

- > široko područje primjene
- > dugo kontaktno lijepljenje
- > visoka otpornost na toplinu



Opis proizvoda

Kontaktno ljepilo na osnovi otapala.

Samo za unutarnju upotrebu za lijepljenje PVC profila, podnih obloga u pločama od gume ili pluta, svih vrsta sintetičkih slojevitih ploča, rubnih letvica i traka. Prikladno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotačića stolca.

Obrađivati samo u dobro prozračenim prostorima.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 KG / BLE	-	42 BLE
4.5 KG / BKA	-	84 BKA
0.7 KG / BDO	10	420 BDO

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica A1. kist, valjak.

Ugradnja

Ljepilo se mora nanijeti na cijelu površinu na obje strane materijala koji se lijepe pomoću odgovarajuće nazubljene lopatice ili četke. Pustite da se ljepilo odzračuje sve dok dobiveni film ne postane samo malo ljepljiv pomoću testa pritiskom prsta. Prilikom spajanja dva materijala važno je osigurati da se odmah postave u ispravan položaj jer naknadna korekcija više nije moguća. Kontaktno spajanje zatim se postiže čvrstim pritiskom dvaju ljepljivih filmova zajedno trljanjem ili valjanjem.

Polaganje parketa i podnih obloga

Ljepilo se ne smije skladištiti ispod -5°C i ne iznad $+30^{\circ}\text{C}$. Ako se skladišti ispod -5°C , ljepilo se zgušnjava. Zatim se neizravnim zagrijavanjem mora zagrijati na temperaturu obrade od $+18^{\circ}\text{C}$ do $+20^{\circ}\text{C}$.

Tehnički podaci

Boja	smečkasto žuta
Potrošnja	cca. 150 - 300 g/m ² kod obostranog nanošenja
Vrijeme prozračivanja	cca. 10 - 30 min
Temperatura obrade	idealno $+16^{\circ}\text{C}$ do $+22^{\circ}\text{C}$
Specifična težina	0,9 g/cm ³
Vrijeme kontaktnog lijepljenja	cca. 60 min

Podloga

Prikladne podloge

Upijajuće, izravnane površine, mineralni materijali, drveni materijali i metal

Nije prikladno za površine osjetljive na otapala.

Podloga mora biti suha, zaštićena od smrzavanja, čvrsta, nosiva, dimenzijski stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te mora biti u skladu s primjenjivim tehničkim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima i "opće priznatim pravilima struke".

Napomene o proizvodnji i obradi

Napomene o materijalu:

- Kada se obrađuje izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Potrebno je točno pridržavati se količina dodane vode ili uputa za razrjeđivanje!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Ujednačenost boje može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama podloge ispod $+15^{\circ}\text{C}$!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od $+15^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati dostatnu ventilaciju; Propuh se mora izbjegavati!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučamo stvaranje testnog područja unaprijed ili njegovo testiranje korištenjem testova manjeg opsega.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravke čuvajte nepatvoreni originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naš podatak su prosječne vrijednosti koje su utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, vrijednosti

63087, Kontaktno ljepilo Rexopren KK 346, vrijedi od: 08.04.2024, Lorens Gobo, Stranica 2

navedene za pojedinu isporuku mogu malo odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Informacije o sastavu, rukovanju, čišćenju, odgovarajućim mjerama i odlaganju mogu se pronaći u sigurnosno-tehničkom listu.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.