

Specijalno ljepilo X-Bond MS-K88



- > smanjuje udarnu buku
- > za drvene opločnike i podne daske velikog formata
- > za unutra i vani
- > gotovo na svim podlogama
- > lijepljenje širokog spektra materijala



Opis proizvoda

Visoko kvalitetno, 1-komponentno, trajno-elastično univerzalno ljepilo na osnovi SMP - tehnologije, bez vode i otapala. Prikladno za gotovo sve površine i sve vrste parketa sa pero-utor spojem. Univerzalno primjenjivo snažno ljepilo na upijajućim kao i na neupijajućim podlogama u unutarnjem i vanjskom području.

Za lijepljenje parketa, keramike, pločica i kamena na različite površine. Sa specijalnim ozubljenjem, kao izolacija i ljepilo u jednom za lijepljenje parketa na cementnom estrihu s povećanom zaostalom vlagom (maksimalno 4 CM%), te kao ljepilo za izolacijske materijale (npr. stiropor, kamena vuna) na različitim površinama. Za kombinirano lijepljenje metala, betona, kamena, stakla, itd. te raznih drugih materijala (preporučuje se probno lijepljenje).

Nije prikladno za bitumenske materijale (npr. lijevani asfalt) ili polipropilen.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
15 KG / KE	-	33 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Nanositi nazubljenom lopaticom: B3, B5, B11/PK, B15, B17 ili nazubljenim gleterom.

Obrada

Ljepilo se mora nanijeti na cijelu površinu prikladnom nazubljenom lopaticom. Vrijeme polaganja je oko 30 - 45 minuta. Laganim kliznim pokretima umetnite parket u posteljicu ljepila i čvrsto lupkati

tako da stražnja strana parketa bude potpuno prekrivena ljepilom. Prohodno nakon cca. 12 sati. Postavljeni parket se može brusiti najranije nakon 36 sati. Uklonite onečišćenje ljepilom dok je još u svježem stanju pomoću maramicama za čišćenje R 500. Nakon stvrdnjavanja ljepilo se može ukloniti samo mehanički.

Tehnički podaci

Potrošnja	Potrošnja ovisna o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju: Ozubljenje B3, B5, PK/B11, B15: cca. 0,7 - 1,5 kg/m ² Ozubljenje B17: cca. 1,8 kg/m ² Kao izolacija sa specijalnim ozubljenjem X-Bond: cca. 2,4 kg/m ²
Vrijeme polaganja	cca. 30 - 45 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 48 h
Otvoreno vrijeme	cca. 30 - 40 min
Vrijeme do stvaranja korice	nakon cca. 45 - 50 min
Stvrdnjavanje	3 mm / 24 h (20°C / 50% rel. v.z.)
Shore-D tvrdoća	cca. 47 (nakon 28 dana)
Temperaturna postojanost	cca. -40°C do +100°C u stvrdnutom stanju
Specifična težina	1,4 g/cm ³
Prionjivost nakon otvorenog vremena 30 min	1,9 N/mm ²
Prionjivost nakon skladištenja u topлом	2,2 N/mm ²

Podloga

Prikladne podloge

- Uobičajene građevinske mineralne podloge
- Cementni estrih i betonske podloge
- Kalcij-sulfatni estrih
- Drvene podloge
- Suhu montažni estrisi
- Izravnane podloge

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Podloga mora biti pripremljena u skladu s odgovarajućim nacionalnim i europskim standardima, ako je potrebno s temeljnim premazima i masama za izravnavanje. Preporučljivo je sustav graditi s Murexin proizvodima.

Prikladni temeljni premazi: Dubinski prajmer D7 ili PU 5 Express.

S odgovarajućim podlogama koje su u skladu sa standardima, temeljni premaz se može izostaviti.

Metalne površine moraju se po potrebi izbrusiti ili odmastiti.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadрžala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.
- Može doći do interakcije sastojaka ljeplila sa sredstvima za površinsku obradu.

Napomene o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povišena vlaga zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrđnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrđnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštite susjedne komponente!

Savjeti:

- U osnovi, preporučujemo prethodno pravljenje probne površine ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboediti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može prepostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.