


Specijalni premaz WD TOP+



- > 1-komponentni specijalni brtveni premaz
- > za unutra i vani
- > vertikalno i horizontalno primjenjiv
- > visoke kemijske postojanosti
- > niske površinske napetosti



Opis proizvoda

Jednokomponentni brtveni premaz spreman za upotrebu, bez vode, otapala, silikona i izocijanata, UV i IR stabilan, silanom modicirani polimer (SMP), koristi se kao zaštitni brtveni premaz na Specijalnoj hidroizolaciji WD-1K za postizanje veće mehaničke i kemijske otpornosti. Može se koristiti kao krovni brtveni premaz za glinene crijepeve, betonske crijepeve i krovne ploče od vlaknastog cementa, a također je izuzetno otporan na uobičajena sredstva za obradu vode. Naneseno na mineralni mort, brtveni premaz sprječava prodiranje štetnog medija u beton. Specijalni premaz WD Top+ također služi kao adhezijsko sredstvo (vezni most) za plastomer bitumen, metale kao što su aluminij, nehrđajući čelik, Uginox, pocinčani lim, VM Zink, itd., tvrdi PVC i polistirenske ploče od tvrde pjene i između WD-1K slojeva.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
12 KG / KE	-	36 KE
5 KG / KE	-	54 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Valjak bez dlačica, kista za bojanje.

Miješanje

Proizvod je spreman za upotrebu. Temeljito promiješati prije upotrebe.

Obrada

Proizvod je jednokomponentni i spreman za upotrebu. Nije potrebno nikakvo umješavanje. WD Top+ se prilikom obrade mora nanositi alatom koji je prikladan za namjeravanu upotrebu
Obrada na Specijalnoj hidroizolaciji WD-1K:

WD Top+ nanosi se na WD-1K u jednom radnom koraku, formiranjem filma i dobrim prekrivanjem.

Brtvljenje i hidroizolacija

Obrada na betonu:

WD Top+ primjenjuje se u dva radna koraka. U prvom koraku se izvodi kontaktni sloj pomoću WD Top+, na način da se podloga još uvijek prozire kroz nanese sloj. U drugom radnom koraku nakon što se kontaktni sloj osušio, WD Top+ nanosi se na način da formira potpuno pokrivni film i uvijek se unakrsno nanosi.

Tehnički podaci

Kemijska osnova	Polymer-Hybrid
Gustoća	1,50 g/cm ³
Boja	bazensko plava, svijetlo siva, bijela, antracit
Potrošnja	cca. 0,25 - 0,30 kg /m ² na Specijalnoj hidroizolaciji WD-1K cca. 0,40 - 0,50 kg /m ² na betonu, ovisno o njegovoj upojnosti
Vrijeme obrade	cca. 30 minuta kod 20 °C
Vrijeme sušenja	cca. 60 min kod 20 °C
Prohodno nakon	nakon cca. 2 sata kod 20 °C
Temperatura obrade	10 °C - 35 °C
Otporno na vodu	nakon 72 sata

Podloga

Prikladne podloge

Podloga mora biti nosiva i bez odvajajućeg učinka, bez vlastitih ili strane tvari te drugih tvari koje se obično javljaju na gradilištima i imaju negativan učinak na odgovarajuću vezu adhezije.

Neravnine ili izbočine s oštrim rubovima treba ukloniti. Oštećenja poput udubljenja, zidanih spojeva, segregacijskih mjesta, džepova šljunka ili kao dubljih pukotina i šupljina u podlozi treba unaprijed popuniti, poravnati ili ponovo profilirati Murexin mortom ili proizvodima za sanaciju betona.

Površina se prethodno obrađuje odgovarajućim mehaničkim postupcima, čišćenjem Murexin acetonom.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se osjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte materijale prije obrade!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!

Napomene o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama nižim od +10 °C!
- Idealno područje temperature materijala, podloge i zraka je od +15 °C do +25 °C.
- Idealno područje vlage je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i / ili nižih temperatura usporavaju, niska vlažnost zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija, posebno u unutrašnjosti.
- Zaštite susjedne komponente!

84506, Specijalni premaz WD TOP+, vrijedi od: 11.10.2024, Stranica 2

Brtvljenje i hidroizolacija

Savjeti:

- Općenito preporučujemo unaprijed postaviti područje za testiranje ili ga provjeriti malim testom.
- Obratite pažnju na podatke o proizvodima za sve proizvode tvrtke MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za radove popravka zadržite originalne proizvode svake serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu se malo razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Informacije o sastavu, rukovanju, čišćenju, odgovarajućim mjerama i zbrinjavanju mogu se pronaći u sigurnosno-tehničkom listu.

Ograničenje i praćenje izloženosti

Osobna zaštitna oprema:

Opće zaštitne i higijenske mjere:

- Čuvati dalje od hrane, pića i hrane za životinje.
- Odmah skinite prljavu, natopljenu odjeću.
- Operite ruke prije pauze i na kraju rada.

Zaštita dišnih puteva: U slučaju nedovoljne ventilacije, zaštita dišnog sustava.

Zaštita ruku: zaštitne rukavice.

Materijal za rukavice

- Odabir prikladne rukavice ne ovisi samo o materijalu, već i o drugim značajkama kvalitete i razlikuje se od proizvođača do proizvođača.

Budući da je proizvod pripravak nekoliko tvari, otpornost materijala za rukavice ne može se unaprijed izračunati i stoga se mora provjeriti prije uporabe.

Vrijeme prodiranja materijala za rukavice

- Proizvođač zaštitnih rukavica može saznati točno vrijeme probijanja i mora se poštivati.

Zaštita očiju: Prilikom pretakanja preporučuju se zaštitne naočale.

Zaštita tijela: Zaštitna radna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.