


TAL M FLOW 50



- > Samonivelirajuća masa za izravnavanje visoke čvrstoće
- > Za sloj debljine od 8 - 50 mm
- > Razred CT-C50-F7
- > Kod max. debljine nanosa prohodno već nakon 24 h
- > Za unutarnju i vanjsku primjenu



Opis proizvoda

S polimerima obogaćena, samonivelirajuća podna masa za izravnavanje, za unutarnju i vanjsku upotrebu, namijenjena uglavnom za sanaciju industrijskih podloga i debeloslojno obnavljanje starih, oštećenih armirano-betonskih ploča. Masa se uglavnom odlikuje velikom čvrstoćom. Za primjenu u sloju debljine od 8 - 50 mm. Pogodno za strojnu ugradnju. Zbog visoke mehaničke čvrstoće mineralna izravnavajuća masa može se ostaviti kao završni uporabni pod (površina se može obraditi i završnim premazima Murexin). Također pogodna za podno grijanje.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / PS	-	48 PS

Skladištenje

Skladištitи u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Električni mikser malog broja okretaja, čista posuda za miješanje, lopatica za razvlačenja, čelični gleter, zidarska žlica. Za strojnu ugradnju: stroj s tlačnom pumpom kao npr. UMP 1 STANDARD PLUS sa standardnim rotorom - statorom ili sl.

Miješanje

Masu u potpunosti dodati u posudu sa točno određenom količinom vode i miješati do potpune homogenosti smjese. Ostaviti da odstoji cca. 2 min, te nakon toga masu ponovno dobro izmiješati.

Obrada

Podlogu je prvo potrebno premazati odgovarajućim veznim temeljnim premazom. Svježe zamiješanu masu izlijemo u jednom sloju (minimalno 8 do najviše 50 mm) i ravnomjerno rasporedimo glatkom lopaticom ili raketom. Ukoliko je potrebno nanijeti dodatni izravnavajući sloj,

isti se nanosi nakon što je prvi sloj već očvršnuo. U tom slučaju, podlogu je potrebno ponovno prethodno premazati odgovarajućim veznim temeljnim premazom. Dilatacije u podlozi moraju se prenijeti na završnu površinu. Budući da se masa nanosi u debljini većoj od 5 mm, potrebno ju je odvojiti od zida pjenastom rubnom trakom MUREXIN RS 50.

Za strojnu ugradnju potreban je odgovarajući stroj s tlačnom pumpom s kontinuiranim prisilnim radom (kao što je: UMP 1 STANDARD PLUS sa standardnim rotorom - statorom). Stroj se mora očistiti čistom vodom odmah nakon upotrebe.

Priprema stroja i priprema prave mase:

- Cijev se prvo dobro navlaži vodom, zatim se kroz cijev spusti 1 vreća jako razrijeđene mase.
- Konzistenciju mase provjeriti plastičnim cilindrom ϕ 100 mm i visine 10 cm. Za dobivanje referentne vrijednosti predlažemo da 2 kg mase s deklariranim maksimalnom količinom vode pomiješate električnom miješalicom na malom broju okretaja. Cilindar se postavlja na PVC foliju sa 100% nalijeganjem (Podloga mora biti ravna!), a pripremljena masa se ulije do gornjeg ruba cilindra. Cilindar se podigne tako da se masa rasporedi po PVC foliji. Nakon 3 minute mjere se dvije najduže strane mase koja se rasprostrala po PVC foliji, a srednja vrijednost mjerena služi kao referenca. Preporučene vrijednosti:
 - Referentna vrijednost mjerena rasprostiranja je 45 cm
 - Okvirni protok vode je cca. 320 l/h*.
- Izlivenu masu potrebno je zagladiti lopaticom ili raketom kako bi se osigurala glatka površina.

*Mjerenja su obavljena u laboratoriju u kontroliranom okruženju. Na protok vode također utječe izbor stroja, kao i atmosferski uvjeti na samom gradilištu, odnosno temperatura podlove, materijala i okoline. Ove vrijednosti mogu malo varirati na gradilištu. Približni protok vode izmјeren je na stroju UMP 1 STANDARD PLUS 400V, 4 KW, 50 Hz, 16 A, sa standardnim rotorom-statorom, promjera cijevi 35 mm i duljine cijevi 10 m.

Tehnički podaci

Gustoća	u svježem stanu: 2,25 kg/l
Nasipna gustoća	u rasutom stanju: 1,4 kg/l
Maksimalna veličina zrna	Dmax: 3,15 mm
pH-vrijednost	11-13,5 kod 20°C
Potrošnja	cca. 20 kg/m ² za svaki 1 cm debljine
Potrošnja vode	cca. 4,0 l / 25 kg (0,16 l/kg)
Debljina sloja	8 - 50 mm
Spremnost za polaganje	nakon cca. 48 h pri debljini 10 mm, odn. kada se dovoljno osuši
Vrijeme obrade	cca. 45 min kod 20 °C
Prohodno nakon	nakon cca. 24 h
Certifikati/izvješća o ispitivanju/postignuta klasa	CT-C50-F7

Podloga

Prikladne podloge

- Armirano-betonske ploče
- Cementni estrisi i betonski podovi

Preporučamo korištenje veznog temeljnog premaza EP LINK, obavezno razrijedenog s vodom u omjeru 1:1, a kada je premaz još svjež, preko njega obilno posuti kvarcni pijesak EPOXY SAND ES 30. Prije ugradnje samonivelirajuće mase potrebno je usisati višak nevezanog pijeska. U slučaju potrebe za izvođenjem parne brane, koristiti klasične epoksidne premaze za izvedbu parne brane kao npr. EP 70 BM odn. OG 80.

Podloga mora biti suha, čvrsta, nesmrznuta, stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masnoće, sredstava za odvajanje i nevezanih čestica. Treba ga pregledati u skladu s važećim nacionalnim i europskim standardima i smjernicama za gradnju objekta i prihvaćenim pravilima opće prakse.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promjeniti.
- Dobro temperirajte materijale prije obrade!
- Radi očuvanja svojstava proizvoda nije dopušteno miješanje drugih materijala!
- Količine dodane vode ili podatke o razrjeđivanju moraju se vrlo pažljivo promatrati!
- Tonirane proizvode treba provjeriti na točnost boje prije uporabe!
- Ujednačenost boje može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na pripremu nijanse boje znatno utječu uvjeti okoline.
- Zamiješani materijal, koji se već počinje skrućivati, ne smije se dalje razrjeđivati niti mu se dodavati svježi materijal!
- Reciklirajte samo potpuno ispražnjene vreće. Ostaci materijala kada se osuše mogu se odložiti kao kućni otpad.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturi podloge ispod +5 °C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealan raspon vlage u zraku je od 40 do 60% relativne vlažnosti.
- Viša vlažnost zraka i/ili niže temperature sprječavaju, a niža vlažnost zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurajte dostatnu ventilaciju tijekom faze sušenja, reaktivnosti i stvrdnjavanja; spriječite propuh!
- Zaštititi od izravnog sunčevog svjetla, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Izbjegavajte jesti, pitи i pušiti tijekom obrade ovog proizvoda.
- Ne dopustiti ulazak u kanalizaciju, podzemne vode ili tlo.

Savjeti:

- U principu, preporučamo da proizvod prvo testirate na probnoj površini ili malim testom.
- Slijedite tehničke listove svih MUREXIN proizvoda koji se koriste u sustavu.
- Kako biste poboljšali rad, sačuvajte originalno pakirani proizvod odgovarajuće serije.
- Za estrihe s podnim grijanjem potrebno je provesti standardni postupak zagrijavanja prije polaganja.
- Nije dopušteno uključivanje podnog grijanja tijekom obrade i stvrdnjavanja.
- Očistite alat vodom odmah nakon upotrebe.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati, što ne utječe na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Informacije o proizvodu u pogledu sastava, rukovanja, čišćenja, odgovarajućih mjera i zbrinjavanja nalaze se u sigurnosno-tehničkom listu.

Kontrole izloženosti:

Osobna zaštitna oprema:

Opće zaštitne i higijenske mjere:

- Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.
- Odmah skinite kontaminiranu, natopljenu odjeću.

- Oprati ruke prije pauze i na kraju rada.

Zaštita dišnog sustava: Nije potrebno.

Zaštita ruku: Zaštitne rukavice.

Materijal za rukavice:

- Odabir odgovarajuće rukavice ne ovisi samo o materijalu, već io drugim karakteristikama kvalitete i razlikuje se od proizvođača do proizvođača. Vrijeme prodiranja materijala za rukavice:

- Točno vrijeme probaja mora odrediti proizvođač zaštitnih rukavica i mora se pridržavati.

Zaštita očiju: Preporučuju se zaštitne naočale tijekom strujanja.

Zaštita tijela: zaštitna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne ustavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboediti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.