

## Sustavi EP / PU / PAS

Kod primjene na lijevanom asfaltu – nakon pred obrade podloge izravnati s punjenim PU 300  
 Kada se koristi vani, za očekivati je žutilo zbog UV svjetla  
 Anhidritne i magnezitne estrihe možda će biti potrebno impregnirati i moraju se u svakom slučaju zaštititi od prodora vlage

Sustav	Klasa			Klasa	UNUTRA							PODLOGA		
	VOZNI				OPTIČKI	INDUSTRIJS	SIGURNOSNI	HIGIJENSKI	Beton, cementni estrih	Estrih od lijevanog asfalta	Anhidritni / Magnezitni estrih			
	VANI	VOZNI	PRIVATNI									PROHODNI	KOMERCIJALNI	PRIVATNI
<b>Sustav 1</b> EP negoriv punjeni brtveni premaz	Brtni / Završni premaz Epoxy premaz EP 20 - cca. 230 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca. 115 g/m <sup>2</sup>			A2 <sub>1</sub> R10	x		x	x		x	x		x	
<b>Sustav 2</b> EP protuklizan brtveni premaz	Brtni premaz Epoxy premaz EP 20 - cca. 250 g/m <sup>2</sup>	Posip Kvarcni pijesak QS 0,1-0,5 mm - cca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	Brtni / Završni premaz Epoxy premaz EP 20 - cca. 250 g/m <sup>2</sup>	B <sub>1</sub> R12	x		x	x	x			x	x	
<b>Sustav 3</b> EP glatki brtveni premaz	Brtni premaz Epoxy premaz EP 20 - cca. 200 g/m <sup>2</sup>	Brtni / Završni premaz Epoxy premaz EP 20 - cca. 200 g/m <sup>2</sup>		B <sub>1</sub>			x	x				x	x	
<b>Sustav 4</b> EP strukturirani premaz	Temeljni premaz GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 300 g/m <sup>2</sup> Posipavanje (po izboru): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	Izravnavaajući sloj GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup>	Strukturirani tankoslojni premaz Epoxy samoliv EP 2 - 0,7 kg/m <sup>2</sup> (Tiksotropirano s 3,5% TE 2K) - cca. 0,03 kg/m <sup>2</sup>	B <sub>1</sub>				x	x			x	x	
<b>Sustav 5</b> EP debeloslojni premaz s čipsom	Temeljni premaz GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 300 g/m <sup>2</sup> Posipavanje (po izboru): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	Izravnavaajući sloj GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup>	Debeloslojni punjeni premaz Epoxy samoliv EP 3 - 2,8 kg/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca. 750 g/m <sup>2</sup> Murexin Dekorativni čips VF (po izboru) - cca. 50 g/m <sup>2</sup>	B <sub>1</sub> R9			x	x				x	x	
<b>Sustav 6</b> EP protuklizni debeloslojni premaz	Temeljni premaz GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 300 g/m <sup>2</sup> Posipavanje (po izboru): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	Izravnavaajući sloj GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup>	Debeloslojni premaz Epoxy samoliv EP 3 - 1,5 kg/m <sup>2</sup> Posipavanje do zasićenja: Kvarcni pijesak QS 0,6-1,2 mm - cca. 4,5 kg/m <sup>2</sup>	B <sub>1</sub> R13	x				x	x		x	x	
<b>Sustav 7</b> PU glatki debeloslojni premaz mat	Temeljni premaz GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 300 g/m <sup>2</sup> Posipavanje (po izboru): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	Izravnavaajući sloj GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup>	Debeloslojni punjeni premaz Poliuretanski samoliv PU 300 - 1,5 kg/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca. 800 g/m <sup>2</sup> Murexin Dekorativni čips VF (po izboru) - cca. 40 g/m <sup>2</sup>	B <sub>1</sub>				x	x			x	x	
<b>Sustav 8</b> PU protuklizni debeloslojni premaz	Temeljni premaz GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 300 g/m <sup>2</sup> Posipavanje (po izboru): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	Izravnavaajući sloj GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup>	Debeloslojni premaz Poliuretanski samoliv PU 300 - 1,5 kg/m <sup>2</sup> Posipavanje do zasićenja: Kvarcni pijesak QS 0,6-1,2 mm - cca. 4,5 kg/m <sup>2</sup>	B <sub>1</sub> R12	x			x	x			x	x	
<b>Sustav 9</b> Colorquar pod - sivi	Temeljni premaz GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 300 g/m <sup>2</sup> Posipavanje: Kvarcni pijesak Graumix 1 - cca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	Nosivi sloj Express Coat EC 260 - cca. 400 g/m <sup>2</sup> Posipavanje: Kvarcni pijesak Graumix 1 - cca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	Brtni / Završni premaz Express Coat EC 260 - cca. 350 g/m <sup>2</sup>	R10	x			x	x	x		x	x	
<b>Sustav 10</b> Colorquar pod - svijetlo sivi	Temeljni premaz GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 300 g/m <sup>2</sup> Posipavanje: Kvarcni pijesak Hellgraumix 2 - cca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	Nosivi sloj Epoxy Clear Coat CC 200 - cca. 500 g/m <sup>2</sup> Posipavanje: Kvarcni pijesak Hellgraumix 2 - cca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	Brtni / Završni premaz Epoxy Clear Coat CC 200 - cca. 400 g/m <sup>2</sup>	R11	x			x	x	x		x	x	
<b>Sustav 11</b> EP dizajn debeloslojni premaz Metalic srebrni	Temeljni premaz GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 300 g/m <sup>2</sup> Posipavanje (po izboru): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	Izravnavaajući sloj GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup>	Debeloslojni premaz Epoxy samoliv EP 3 transparent - cca. 2 kg/m <sup>2</sup> Dizajn punilo Metallic silver - cca. 20 g/m <sup>2</sup>	B <sub>1</sub>				x				x	x	
<b>Sustav 12</b> EP dizajn debeloslojni premaz Metalic brončani	Temeljni premaz GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 300 g/m <sup>2</sup> Posipavanje (po izboru): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	Izravnavaajući sloj GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup>	Debeloslojni premaz Epoxy samoliv EP 3 transparent - cca. 2 kg/m <sup>2</sup> Dizajn punilo Metallic bronze - cca. 20 g/m <sup>2</sup>	B <sub>1</sub>				x				x	x	
<b>Sustav 13</b> PU elastični debeloslojni premaz otporan na žutilo	Temeljni premaz GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 300 g/m <sup>2</sup> Posipavanje (po izboru): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	Izravnavaajući sloj GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup>	Debeloslojni premaz Poliuretanski samoliv PU 400 - 2 kg/m <sup>2</sup>	B <sub>1</sub>	x			x	x			x	x	
<b>Sustav 14</b> EP vodeni glatki brtveni premaz	Brtni premaz Aqua Sealing AS 1500 - cca. 200 g/m <sup>2</sup>	Brtni / Završni premaz Aqua Sealing AS 1500 - cca. 200 g/m <sup>2</sup>		B <sub>1</sub>	x			x	x			x	x	
<b>Sustav 15</b> Čipsani pod	Temeljni premaz GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 300 g/m <sup>2</sup>	Izravnavaajući sloj GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup>	Vezni sloj (min. 2 sloja) Express Coat EC 60 - cca. 400 g/m <sup>2</sup> Murexin Dekorativni čips VF - cca. 500 g/m <sup>2</sup>	R10 B <sub>1</sub>	x			x	x			x	x	
<b>Sustav 16</b> EP objektni debeloslojni premaz	Temeljni premaz GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 300 g/m <sup>2</sup> Posipavanje (po izboru): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	Izravnavaajući sloj GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup>	Debeloslojni punjeni premaz Epoxy samoliv EP 2 - 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca. 800 g/m <sup>2</sup> Murexin Dekorativni čips VF - cca. 40 g/m <sup>2</sup>	B <sub>1</sub>				x	x			x	x	
<b>Sustav 17</b> Kameni tepih	Temeljni premaz GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 300 g/m <sup>2</sup> Posipavanje (po izboru): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	Izravnavaajući sloj GH 21, EP 70 BM, EP 90 - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup> Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca. 600 g/m <sup>2</sup>	Kameni tepih Smola za kameni tepih PU 1K punjena s Mramornim šljunkom Colorit grubi MG 24 cca. 0,625 kg/m <sup>2</sup> vezivo cca. 12,5 kg/m <sup>2</sup> mramornog šljunka	A2 <sub>1</sub> R10	x			x				x	x	